



EUCO-GUARD 100 PLUS

REPELENTE DE AGUA Y CLORUROS BASE SILOXANO PARA CONCRETO EN ZONAS PORTUARIAS

DESCRIPCIÓN

EUCO-GUARD 100 PLUS es un líquido penetrante diseñado para proteger estructuras de concreto, plataformas, pavimentos y superficies contra los efectos adversos de las sales deshielantes, humedad, efectos del clima y daños causados por congelamiento. EUCO-GUARD 100 PLUS está especialmente diseñado para la protección de estructuras en puertos ya que reacciona químicamente con la superficie de concreto para proveer una barrera altamente efectiva contra cloruros y agua. Además de su facilidad de aplicación, EUCO-GUARD 100 PLUS tiene la versatilidad de poder ser usado en superficies de concreto nuevas o viejas.

APLICACIONES PRINCIPALES

Estructuras de estacionamiento	Plataformas marinas	Superficies exteriores de concreto
Rampas	Bahías de reparación para autos y camiones.	Puentes
Zonas portuarias		

VENTAJAS

<p>Provee una barrera eficiente y continúa contra cloruros.</p> <p>Bloquea poros y capilares para brindar una excelente repelencia al agua.</p> <p>Puede ser aplicado a concreto nuevo curado y concreto viejo.</p> <p>Posee alta resistencia a los álcalis.</p> <p>Cuando se seca, el resultado es una superficie antiderrapante, no pegajosa.</p>	<p>Es apropiado para usarlo sobre concreto seco o húmedo (no saturado).</p> <p>Ofrece protección total en su aplicación, pero puede ser reaplicado más tarde en cualquier momento.</p> <p>Provee un sistema de protección a bajo costo en relación a la vida de la estructura.</p> <p>Protege el acero de refuerzo</p>	<p>contra los efectos corrosivos del cloruro y la humedad al ser absorbidos por la superficie.</p> <p>Transforma el concreto nuevo de tal forma que virtualmente no sufre descantillamiento de superficie.</p> <p>Postpone el deterioro de estructuras preexistentes en mal estado.</p>
---	--	---

INFORMACIÓN TÉCNICA

Resultados Típicos de Ingeniería.

Los siguientes resultados fueron generados bajo condiciones de laboratorio.

Tiempo de secado	Punto de inflamabilidad espontánea.....41 °C
Tráfico peatonal..... 4 - 6 h	EUCO-GUARD 100 PLUS 10% sólidos
Tráfico motorizado 10 - 12 h	VOC..... 730 g/L
Tipo Siloxano	Solvente Mineral Spirit

Especímenes de prueba 4,000 psi (27.6 MPa) 5.25% de aire incluido		Método NCHRP #244 cilindros de 76 mm x 152 mm solución de NaCl al 15% Resultados a 21 días		
	% aumento de peso	Barrera a cloruros	Factor de repelencia	
Convencional (no tratados)	2.802 %	-----	-----	
EUCO-GUARD 100 PLUS (tratado)	0.212 %	96 %	92 %	
Especímenes de prueba 4,000 psi (27.6 MPa) 5.25 % aire incluido	ASTMC-642 Absorción de agua a 24 horas		ASTMC-672 Resistencia al descantillado	
	Aumento de peso	Repelencia de agua	50 ciclos	125 ciclos
Convencional (no tratados)	4.85 %	----	4 moderado a severo	5 descantillado severo
EUCO-GUARD 100 PLUS	0.364	92 %	0 no descantillado	0 no descantillado

ENVASE / RENDIMIENTO

EUCO-GUARD 100 PLUS se ofrece en bote de 4 L cubetas de 19 L y tambores de 200 L

Las tasas exactas de cobertura están en relación directa a la porosidad y la densidad de la superficie. Para concreto exterior con un acabado texturizado, se requiere una tasa de cobertura de 1.8 - 92.9 m²/L para alcanzar los resultados de NCHRP # 244. Se pueden usar tasas de cobertura más altas dependiendo de la porosidad de la superficie y el nivel de protección deseado. Requerimientos de material.- Una capa de aplicación utilizando una tasa de cobertura de 3.1 m²/L requerirá aproximadamente 30.3 L de material por cada 92.9 m² de área.

Superficie de concreto	Tasa de aplicación
Acabado con llana	3.1 - 3.7 m ² /L
Texturizado con escobillón	1.8 - 3.7 m ² /L

VIDA EN ANAQUEL

2 años en su empaque original sin abrir.

NORMAS/CUMPLIMIENTOS

EUCO-GUARD 100 PLUS funcionará como una barrera de 96% contra cloruros, de acuerdo a las pruebas realizadas bajo el criterio de NCHRP# 244 para exposición en la zona norte y sur.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de superficie: Concreto Nuevo.- La superficie de concreto debe estar bien curada con agua, yute húmedo, polietileno o papel para curado. Las superficies no deben tener tierra o basura. Todos los selladores de juntas y calafateo deben estar colocados antes de aplicar EUCO-GUARD 100 PLUS. Cuando se requiere o desea una membrana de curado, se permite solamente el uso del compuesto para curado de resina disipante KUREZ DR. La superficie de concreto debe estar seca por 24 horas para lograr una máxima penetración y buenos resultados. **Concreto viejo.-** Elimine todas las sustancias foráneas que puedan prevenir la absorción (tierra, polvo, alquitrán, aceite, etc.) Lávelo con agua a presión y limpiadores cuando sea necesario. Se deben eliminar las membranas de todo tipo. **Mezclado.-** EUCO-GUARD 100 PLUS es un material de un componente que no requiere premezclado antes de usarlo. Se debe usar este producto directamente del envase. **Colocación: Superficies Horizontales.-** Inunde la superficie con un aspersor de baja presión, rodillo, cepillo o escoba. Para asegurar la distribución apropiada utilice una escoba o jalador para esparcir el material sobre la superficie. Permita que la superficie absorba la solución de EUCO-GUARD 100 PLUS e inmediatamente aplique la segunda capa antes de que la superficie se seque. Continúe esparciendo cualquier estancamiento de EUCO-GUARD 100 PLUS. **Superficies Verticales.-** Aplique con aspersor, rodillo o cepillo en dos aplicaciones comenzando por la parte inferior. Asegúrese de aplicarlo "sobre mojado", como se explica en la sección de superficies horizontales. Para obtener mejores resultados al aplicar el sellador al concreto, use una bomba manual o aspersor sin aire. También se pueden utilizar un rodillo de fibra corta o un aplicador de lana de oveja.

LIMPIEZA

Lave las herramientas y equipo con esencia mineral o xileno antes de que se endurezca el material.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

Úsese en un área bien ventilada.

No diluya EUCO-GUARD 100 PLUS con disolventes o adelgazador de pinturas (tíner).

Proteja los metales, vidrios y otras superficies del rocío del aspersor.

No se utilice a temperaturas menores a 4 °C

No se utilice sobre las superficies saturadas o sobre membranas de curado.

Si los ductos de toma de aire de clima central pudieran distribuir el olor del disolvente a otras áreas ocupadas del edificio, se deben bloquear las ventilas de esos ductos.

Se deben haber colocado todos los selladores y calafateo antes de aplicar EUCO-GUARD 100 PLUS.

No permita encharcamientos. Todo el producto debe penetrar en el sustrato.

No aplique si se espera lluvia en las próximas 8 horas.

Consulte la hoja de seguridad antes de su uso.

Rev. 09.16

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica www.eucomex.com.mx



EUCLID GROUP
EUCOMEX