EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

HARDTOP No. 14

Recubrimiento de acabado decorativo.

DESCRIPCIÓN

HARDTOP No. 14 es un mortero cementicio de consistencia fluida a base de acrílicos modificados y granulometría especial de dos componentes (A y B) que al mezclarse proporcionan un acabado decorativo.

APLICACIONES PRINCIPALES

• Proporciona un acabado liso y protección a piezas prefabricadas de mortero y concreto.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

• Reparador de superficie para obtener un acabado de concreto aparente.
• Reparador de oquedades pequeñas.
• Por sus propiedades de finura permite cerrar la porosidad del concreto y un mejor acabado estético.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Apariencia
PARTE A: Líquido blanco a base de acrílicos modificados.
PARTE B: Polvo de granulometría especial.
MEZCLA (A+B): Mortero de consistencia fluida.
Color: Gris.
Tiempo de fraguado inicial: 3 horas.
Tiempo de fraguado final: 8 horas.

RENDIMIENTO

El consumo aproximado de **HARDTOP No. 14** es de 1kg/m^2 a 1.9kg/m^2 de 1 a 5 mm de espesor en en una capa. Este varía según la rugosidad y porosidad de la superficie.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie: Limpiar la superficie, dejarla libre de moho, aceite, productos bituminosos, mugre, pinturas, residuos ácidos o cualquier otro elemento extraño que impida la adherencia del **HARDTOP No. 14** con el substrato.

• Antes de la aplicación de **HARDTOP No. 14** reparar grietas o agujeros.
• Humedecer un poco la superficie para su aplicación.

PREPARACION:
• **HARDTOP No. 14** se prepara mezclando la parte A con la parte B, en las proporciones suministradas, obteniéndose así una mezcla fluida y homogénea.
• Agregar primero el componente líquido (parte A) en un recipiente limpio, y de boca ancha y luego lentamente el componente en polvo (parte B).
• Mezclar manualmente o con mezclador mecánico de bajas revoluciones hasta obtener una consistencia homogénea, fluida y libre de grumos.

APLICACION:
• Aplicar una capa con llana metálica de base lisa, impregnando completamente la superficie y tapando todos los poros.
• No mezclar más cantidad de la que va a utilizar durante 25 minutos si la temperatura es de 25°C.

PRECAUCIONES

• El tiempo de manejabilidad de la mezcla es de 25 minutos a 25°C.
• No agregar agua ni otros componentes a la mezcla luego de su preparación.
• Proteger de la lluvia durante las primeras 24 horas luego de la aplicación.
• La temperatura mínima de aplicación es de 8°C.
• Se recomienda la utilización de este material durante los primeros 6 meses debido a su alto contenido de materiales cementicios.

MANEJO / ALMACENAMIENTO

HARDTOP No. 14 debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado, bajo techo y sobre estibas para protegerlo de la humedad.

TIEMPO DE VIDA

1 año almacenado en su envase original, sin abrir y en condiciones óptimas de almacenamiento.

ENVASE

PARTE A Cubeta plástica: 8.5 L.
PARTE B Bulto: 25kg.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.

Vía José López Portillo N° 69 • Col. San Francisco Chilpan.
Tultitlán • Estado de México.

WWW.EUCOMEX.COM.MX
@eucomex.mx @eucomex

Tel. 01 (55) 44 40 94 00

A Euclid Group Company