



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

EUCON MR 370

Aditivo reductor de agua y retardante de medio rango.

ADITIVOS REDUCTORES DE AGUA
DE MEDIO RANGO

WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 03.23

DESCRIPCIÓN

EUCON MR 370 es un aditivo reductor de agua y plastificante, retardante de medio rango para concreto y mortero. El concreto con **EUCON MR 370** facilita su colocación en sitios difíciles y lo hace apto para el bombeo o colocación. El aditivo **EUCON MR 370** cumple con la norma ASTM C-494 TIPOD.

APLICACIONES PRINCIPALES

- **EUCON MR 370** puede ser usado en concretos para clima cálido.
- Donde se requiera hacer entregas de concreto a sitios distantes de la planta de concreto premezclado.
- Concretos que requieran un tiempo de manejabilidad prolongado.
- Es indicado para colados de concreto Tremi.
- Para colados de elementos de concreto altamente reforzado.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

EN ESTADO PLÁSTICO:

- Mejora la manejabilidad.
- Mejora el acabado de concretos.
- Ofrece concretos de alta fluidez.
- Reduce los agrietamientos prematuros.
- Reduce la segregación.
- Mejora los tiempos de fraguado.

EN CONCRETO ENDURECIDO:

- Incrementa todas las resistencias.
- Reduce la permeabilidad.
- Mejora el terminado y apariencia del concreto.
- Incrementa la durabilidad.
- No mancha el concreto.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

- A granel.
- Cubeta de 19 L.
- Tambores de 200 L.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

12 meses en su envase original sin abrir. Almacénese en su envase original en un fresco.

INSTRUCCIONES DE USO

El **EUCON MR 370** debe ser adicionado al agua de mezcla o al concreto húmedo y antes de su colocación.

No se debe adicionar directamente al cemento o al mismo tiempo con otros aditivos. El **EUCON MR 370** puede ser dosificado con equipo automático para garantizar uniformidad en el trabajo.

LIMPIEZA

Limpie con agua las herramientas y el equipo antes de que el material endurezca.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- El aditivo **EUCON MR 370** se recomienda en dosis comprendidas entre 5 a 9 cc/kg de cemento.
- La dosis depende de las características de los materiales que se usen en el diseño, así como también de la temperatura y humedad relativa del medio ambiente. Para definir la dosis óptima se recomienda efectuar ensayos previos.
- El **EUCON MR 370** debe ser adicionado al agua de mezcla o al concreto húmedo y antes de su colocación.
- No se debe adicionar directamente al cemento o al mismo tiempo con otros aditivos. El **EUCON MR 370** puede ser dosificado con equipo automático para garantizar uniformidad en el trabajo.
- La dosis óptima se debe establecer haciendo ensayos previos en el sitio de trabajo.
- Se debe adicionar por separado de otros aditivos.
- El empleo del **EUCON MR 370** en dosificaciones mayores a las recomendadas puede ocasionar retardo en el fraguado del concreto que no afecta la resistencia final.



- La elaboración de concreto o mortero fluido con **EUCON MR 370**, exige una adecuada distribución granulométrica y un contenido de finos suficientes para lograr mezclas cohesivas con buena trabajabilidad.
- El concreto elaborado con **EUCON MR 370** requiere de la misma práctica y supervisión en la colocación, acabado y curado que la indicada por el ACI (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE).
- Puede tener problemas de compatibilidad en combinación con aditivos base poliacrilatos.
- Usar guantes de hule y gafas de seguridad durante su manipulación.
- Los cambios en los tipos de cemento, agregados y la temperatura modifican el desempeño de los aditivos en la mezcla de concreto variando resultados en el concreto fresco o endurecido. En coordinación con el Asesor Técnico Comercial Eucomex de la región, es fundamental efectuar pruebas de desempeño de los aditivos bajo las condiciones propias de cada obra. De ésta manera, se podrá definir la solución que ofrezca un mejor costo-beneficio a nuestros clientes.
- Agite el producto antes de usar.
- El producto debe almacenarse en su envase original, bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.
- Consulte la Hoja de Seguridad antes de usar el Producto.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.