



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

EUCON MR 375

Aditivo reductor de agua y retardante de medio rango.

**ADITIVOS REDUCTORES DE AGUA
DE MEDIO RANGO**

WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 04.23

DESCRIPCIÓN

EUCON MR 375 es un aditivo reductor de agua y plastificante, retardante de medio rango para concreto y mortero.

El concreto con el **EUCON MR 375** facilita su colocación en sitios difíciles y lo hace apto para el bombeo o colocación.

El aditivo **EUCO MR 375** cumple con la norma ASTM C494 Tipo D.

APLICACIONES PRINCIPALES

- **EUCON MR 375** puede ser usado en concretos de clima cálido.
- Donde se requiera hacer entregas de concreto a sitios distantes de la planta de concreto premezclado.
- Concretos que requieran un tiempo de manejabilidad prolongado.
- Para colados de elementos de concreto altamente reforzado.
- Permite ofrecer reducciones de agua de mezcla desde un 5%.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

EN CONCRETO PLÁSTICO

- Mejora la manejabilidad
- Mejora el acabado de concretos.
- Ofrece concretos de alta fluidez.
- Reduce agrietamientos prematuros.
- Reduce la segregación.
- Control de inclusión de aire.

EN CONCRETO ENDURECIDO

- Incrementa todas las resistencias.
- Reduce permeabilidad.
- Mejora el terminado y apariencia del concreto.
- Incrementa la durabilidad.
- No mancha el concreto.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Disponible en presentación de:

- A granel.
- Cubetas de 19 L.
- Tambores de 200 L.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

12 meses en el envase original, bien cerrado, el producto debe almacenarse bajo techo, en un lugar fresco y seco.

INSTRUCCIONES DE USO

La dosis de **EUCON MR 375** dependerá de las características de los materiales, diseño de mezcla, revenimiento requerido, así como de la temperatura y humedad absoluta del medio ambiente. El uso de otros aditivos en sinergia, también modificarán la dosis óptima de **EUCON MR 375**. Para definir la dosis óptima es importante realizar ensayos previos.

EUCON MR 375 debe ser adicionado al agua de mezcla o al concreto húmedo y antes de su colocación. No se debe adicionar directamente al cemento o al mismo tiempo con otros aditivos.

EUCON MR 375 puede ser dosificado con equipo automático para garantizar uniformidad en el trabajo.

LIMPIEZA

Limpie con agua las herramientas y el equipo antes de que el material endurezca.



PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- La dosis óptima se debe establecer haciendo ensayos previos en el sitio de trabajo.
- Se debe adicionar por separado de otros aditivos.
- El empleo del **EUCON MR 375** en dosificaciones mayores a las recomendadas puede ocasionar retardo en el fraguado del concreto que no afecta la resistencia final.
- La elaboración de concreto o mortero fluido con **EUCON MR 375**, exige una adecuada distribución granulométrica y un contenido de finos suficientes para lograr mezclas cohesivas con buena trabajabilidad.
- El concreto elaborado con **EUCON MR 375** requiere de la misma práctica y supervisión en la colocación, acabado y curado que la indicada por el ACI (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE).
- Puede tener problemas de compatibilidad en combinación con aditivos base policarboxilatos.
- Usar guantes de hule y gafas de seguridad durante su manipulación.
- Los cambios en los tipos de cemento, agregados y la temperatura modifican el desempeño de los aditivos en la mezcla de concreto variando resultados en el concreto fresco o endurecido. En coordinación con el Asesor Técnico Comercial Eucomex de la región, es fundamental efectuar pruebas de desempeño de los aditivos bajo las condiciones propias de cada obra. De ésta manera, se podrá definir la solución que ofrezca un mejor costo-beneficio a nuestros clientes.
- Agite el producto antes de usar.
- El producto debe almacenarse en su envase original, bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.