



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

SUPER DIAMOND CLEAR VOX

Curador y sellador base agua para concreto, alto en sólidos y que no se torna amarillo.

CURADO Y SELLADO
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 05.23

DESCRIPCIÓN

SUPER DIAMOND CLEAR VOX es un compuesto acrílico de curado y sellado base agua que cumple con los requisitos VOC. Este producto proporciona un curado de calidad al concreto recién colocado en interiores o exteriores a la vez que asegura una resistencia total al amarilleamiento por la exposición a los rayos ultravioleta. **SUPER DIAMOND CLEAR VOX** ayuda a controlar la hidratación del cemento evitando la rápida pérdida de humedad a través de la superficie del concreto recién colocado. **SUPER DIAMOND CLEAR VOX** también puede utilizarse en concreto existente, proporcionando a las superficies un aspecto brillante y un sellado protector.

APLICACIONES PRINCIPALES

Curado y sellado del concreto cuando se desea un acabado brillante que no amarillee.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Muy bajo olor
- Excelente curado y sellado duradero.
- Fórmula que no amarillea.
- Perfecto para proyectos de interior o exterior.
- Los pavimentos posteriores pueden aplicarse directamente sobre el producto (consulte la sección Precauciones/Limitaciones).

INFORMACIÓN TÉCNICA

Estas propiedades se basan en condiciones de laboratorio. Puede haber variaciones en función de las condiciones de la obra.

PROPIEDADES	RESULTADO
Secado al tacto	1 horas
Tiempo de aplicación de segunda capa	2 a 4 horas
Tráfico peatonal	4 a 6 horas
Tráfico vehicular	6 a 10 horas
Perdida de humedad (ASTM C156)	< 0.40 Kg/m ²

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Disponible en presentación de:

- Cubeta de 18.9 L (5 gal).
- Tambor de 208 L (55 gal).

RENDIMIENTO:

Las coberturas son aproximadas. La cobertura real variará en función de la temperatura, la textura y la porosidad del sustrato.

SUSTRATO	m ² /L (pie ² /galón)	
	PRIMERA CAPA	SEGUNDA CAPA
Curado y sellado de concreto nuevo	4.9 a 7.4 (200 a 300)	7.4 a 9.8 (300 a 400)
Sellado de concreto existente	7.4 a 9.8 (300 a 400)	9.8 a 11.0 (400 a 450)

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

2 años al ser almacenado adecuadamente.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Para concreto existente, la superficie debe estar limpia de cualquier contaminante y libre de agua estancada. Si aplica **SUPER DIAMOND CLEAR VOX** sobre concreto previamente sellado, se recomienda encarecidamente realizar una pequeña sección de prueba para comprobar la compatibilidad entre **SUPER DIAMOND CLEAR VOX** y el sellador antiguo. Cuando se aplica **SUPER DIAMOND CLEAR VOX** al concreto recién vertido como curado y sellado, se debe permitir que el agua de sangrado de la superficie se evapore antes de aplicar **SUPER DIAMOND CLEAR VOX**, y la superficie debe ser lo suficientemente dura como para no estropearse durante la aplicación del producto.

MEZCLADO:

SUPER DIAMOND CLEAR VOX no requiere premezclado antes de su uso. Euclid Chemical water-based cure & seals, como **SUPER DIAMOND CLEAR VOX**, no son compatibles con **EUCLID UNIVERSAL COLOR PACKS** o Euco Grip. Si desea utilizar un aditivo de color o antideslizante, considere el uso de un curado y sellado a base de disolvente de Euclid Chemical.

APLICACIÓN:

Aplice a la tasa de cobertura recomendada utilizando un pulverizador industrial con una boquilla de alto contenido en sólidos y un rodillo de pelo corto. Aplique el sellador uniformemente sobre el concreto usando el pulverizador, luego pase ligeramente el rodillo para asegurar una cobertura uniforme. Mantenga un "borde húmedo" mientras pulveriza y pase el rodillo por encima de las marcas del pulverizador para obtener un mejor aspecto.

SUPER DIAMOND CLEAR VOX puede aplicarse sólo con rodillo, pero debe tenerse especial cuidado para asegurar que el sellador se aplica uniformemente y con la tasa de cobertura adecuada. Vuelva a distribuir cualquier charco o goteo antes de que se seque **SUPER DIAMOND CLEAR VOX**. Proteja las superficies recién recubiertas de la lluvia o niebla espesa durante un mínimo de 24 horas después de la aplicación.

La aplicación de **SUPER DIAMOND CLEAR VOX** en exceso, en demasiadas capas sucesivas, o en múltiples capas de resellado con demasiada frecuencia puede provocar que no se seque completamente, burbujas, blanqueamiento, descamación, descascarillado y, en última instancia, el fallo del producto. Para evitar la aplicación excesiva, es una buena práctica medir el área a sellar y, a continuación, medir el volumen correspondiente de producto necesario en función de la tasa de cobertura. Además, la aplicación de **SUPER DIAMOND CLEAR VOX** en climas cálidos, con luz solar directa o sobre una superficie caliente puede provocar burbujas.

LIMPIEZA

Las herramientas y el equipo pueden limpiarse con **EUCO SOLVENT**, xileno/xilol o acetona (siga siempre las instrucciones del envase y las etiquetas de advertencia) inmediatamente después de su uso. Limpie las gotas y el exceso de pulverización con uno de los disolventes anteriores mientras esté húmedo. Pase el disolvente de limpieza por el equipo de pulverización para eliminar los materiales residuales y evitar que se obstruya la boquilla en usos futuros. Si no se limpia inmediatamente, el sellador puede dejar un residuo no deseado en superficies pintadas, vidrio o madera.

SUPER DIAMOND CLEAR VOX seco y curado puede eliminarse con un disolvente fuerte como **EUCO SOLVENT**, xileno/xilol o MEK (siga siempre las instrucciones del envase y las etiquetas de advertencia).

EUCO CLEAN & STRIP es un decapante a base de cítricos que también puede utilizarse para eliminar este producto. Alternativamente, el producto puede eliminarse mediante chorro de arena u otros medios mecánicos similares.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- Mantenga **SUPER DIAMOND CLEAR VOX** alejado de llamas abiertas, chispas u otras fuentes de ignición.
- Si utiliza **SUPER DIAMOND CLEAR VOX** en interiores, asegúrese de que haya una ventilación adecuada de aire fresco y bloquee todos los conductos de calefacción, ventilación y aire acondicionado que puedan distribuir el olor del disolvente. Apague cualquier llama piloto u otras fuentes de ignición antes de iniciar la aplicación de **SUPER DIAMOND CLEAR VOX**.
- **SUPER DIAMOND CLEAR VOX** no se congela durante el almacenamiento, pero debe permitirse que alcance al menos 10 °C (50 °F) antes de su uso.
- La temperatura ambiente y de la superficie durante la aplicación del recubrimiento debe estar entre 4 °C y 29 °C (40 °F y 85 °F).
- No aplique **SUPER DIAMOND CLEAR VOX** sobre sustratos helados o congelados.
- No aplique **SUPER DIAMOND CLEAR VOX** bajo la luz directa del sol.
- No aplique **SUPER DIAMOND CLEAR VOX** sobre agua de sangrado o agua estancada.
- No aplique **SUPER DIAMOND CLEAR VOX** si se espera lluvia o niebla espesa en las 12 horas siguientes a la aplicación.
- No diluya **SUPER DIAMOND CLEAR VOX**.
- **SUPER DIAMOND CLEAR VOX** no es resistente a la gasolina ni a otros líquidos de automoción.
- **SUPER DIAMOND CLEAR VOX** realzará el color y oscurecerá los sustratos.
- La acumulación excesiva de **SUPER DIAMOND CLEAR VOX** o el encharcamiento del producto durante la aplicación puede provocar que no se seque completamente, burbujas, blanqueamiento, descascarillado y/o descamación del sellador y decoloración del concreto.

- La aplicación de una capa más gruesa de la recomendada, la aplicación en climas fríos/fríos, la exposición prolongada a la humedad (alta humedad, lluvia), o la falta de flujo de aire puede provocar que el sellador permanezca blando/húmedo/pegajoso durante más tiempo del indicado en esta ficha técnica.
- Cuando se vayan a utilizar adhesivos para revestimientos de suelos después de la aplicación de **SUPER DIAMOND CLEAR VOX**, se recomienda realizar una zona de prueba para asegurar la compatibilidad del adhesivo con **SUPER DIAMOND CLEAR VOX**.
- Se recomienda encarecidamente la aplicación de un área de prueba para confirmar el aspecto final y la textura del producto con el usuario final
- En todos los casos, consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto antes de su uso.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.