



**EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX**

TREMCO® 2178 GLASS PLY SHEET

Lámina de protección de capas de vidrio impregnadas con asfalto.

IMPERMEABILIZACIÓN
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 04.23

DESCRIPCIÓN

TREMCO® 2178 GLASS PLY SHEET es una capa de fieltro de fibra de vidrio impregnada con asfalto marcada con líneas de colocación y ligeramente espolvoreada en un lado con un agente separador mineral fino. Cuenta con una estera de fibra de vidrio con distribución uniforme de fibras y alta resistencia a la tracción en ambas direcciones.

APLICACIONES PRINCIPALES

TREMCO 2178 se aplica junto con **TREMPROOF® 6145** como parte del sistema **PERMAPHALT TM**. Cuando se fusiona con la membrana impermeabilizante, proporciona estabilidad a la membrana y protección durante la colocación de la capa de pavimentación asfáltica. Consulte la hoja de datos del sistema Permaphalt para obtener más información.

TREMCO 2178 también se puede utilizar en muchas otras aplicaciones en las que es adecuada una capa de protección ligera impregnada de asfalto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	MÉTODO DE PRUEBA	VALORES EN SISTEMA INGLES	VALORES EN SISTEMA INGLES
Fuerza de rompimiento	ASTM D2178	---	---
Longitudinal (con grano de fibra)	ASTM D2178	72.0 lb/in	12.6 kN/M
Transverso (através del grano de fibra)	ASTM D2178	64.2 lb /in	11.2 kN/M
Pliability - 1/2" (13 mm)	ASTM D2178	Sin falla	---
Masa seca neta de asfalto impregnado fieltro de vidrio	ASTM D2178	10.73 lb/100 ft ²	524 g/M ²
Humedad en el punto de fabricación (%)	ASTM D2178	0.5%	---
Masa de fieltro de vidrio desaturado	ASTM D2178	2.47 lb/100 ft ²	121 g/M ²
Superficie triturada adherente	ASTM D2178	1.56 lb/100 ft ²	76 g/M ²
Saturante Bituminoso (Asfalto)	ASTM D2178	6.7 lb/100 ft	327 g/M ²
Porcentaje de Ceniza	ASTM D2178	0.83	---

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Rollo de 3' (0.91 m) x 180' (54.6 m), 20 rollos por tarima.

INSTRUCCIONES DE USO

Consulte la hoja de datos del sistema Permaphalt para obtener instrucciones de aplicación específicas.

En aplicaciones de cursos de protección más tradicionales, superponga las costuras a las líneas de colocación ya sea en la membrana pegajosa (caliente) o en la membrana curada. Sellar costuras con membrana.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- Instale el sistema en áreas con ventilación adecuada.
- No instale en superficies mal preparadas, húmedas o contaminadas o superficies que no hayan sido inclinadas correctamente.
- No para uso con membranas impermeabilizantes de aplicación de fluido frío **TREMCO TREMPROOF® 201/60** o **TREMPROOF 250GC**.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.