



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

VULKEM 191 PRIMER

Primer para juntas y recubrimientos de poliuretano.

IMPERMEABILIZACIÓN – PRIMER
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 03.23

DESCRIPCIÓN

VULKEM 191 PRIMER es un primer de secado rápido, de un solo componente, que cura con la humedad usado entre capas de sellos y recubrimientos de poliuretano.

APLICACIONES PRINCIPALES

- **VULKEM 191 PRIMER** es ideal para ser utilizado como imprimante en la aplicación de **VULKEM 45, VULKEM 116, VULKEM 911, VULKEM 931**, particularmente cuando estos sellos de poliuretano se van a aplicar en condiciones de alta humedad del sustrato, o cuando durante su vida útil va a ser expuestos a inmersión permanente en agua.
- **VULKEM 191 PRIMER** puede ser utilizado como imprimante sobre superficies de concreto con el fin de mejorar la adherencia de recubrimientos de poliuretano tipo **VULKEM 350NF/351NF, VULKEM 350NF/ 950NF/ 951NF**, entre otros.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Mejora la adherencia entre capas de poliuretano.
- Es de fácil aplicación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDADES @ 24°C, 50% RH	VALOR TÍPICO
Densidad	1.24 kg/L
Gravedad específica @ 25°C	1.23 kg/L
Viscosidad @ 25°C	220 cps
Temperatura de almacenamiento	10°C mínimo a 32°C máximo

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Se ofrece en presentación de

- Lata de 946 ml.
- Cubeta de 3.8 L.
- Cubeta de 18.9 L.

Con un rendimiento de 9.82 a 11.00 m²/L

INSTRUCCIONES DE USO

VULKEM 191 PRIMER debe ser aplicado con brocha o rodillo sobre la superficie limpia, seca y libre de contaminantes. A 21 °C, el producto estará tacky entre 25 a 45 minutos, no permite que el primer seque por completo.

El producto se debe aplicar con suficiente ventilación. El primer se amarillará si se deja expuesto.

LIMPIEZA

Lave las herramientas y equipo con solvente antes de que se endurezca el material.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- No aplicar sobre superficies mojadas, saturadas o con contenidos altos de humedad (mayor a 7% de humedad).
- **VULKEM 191 PRIMER** debe mantenerse en su empaque original, herméticamente cerrado hasta su uso.
- **VULKEM 191 PRIMER** solo se debe aplicar sobre superficies que van a ser recubiertas por un acabado final.
- No se debe diluir.
- En todos los casos consultar la Hoja de Seguridad del Producto antes de su uso.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.