



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

TREMPROOF 560 A

Membrana impermeabilizante autoadhesiva.

IMPERMEABILIZACIÓN
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 06.23

DESCRIPCIÓN

La membrana impermeabilizante **TREMPROOF™ 560A** es una membrana impermeabilizante autoadhesiva diseñada específicamente para la impermeabilización por debajo del nivel del suelo. La membrana está compuesta de betún modificado SBS con un revestimiento de polietileno tejido trilaminado. Un papel impregnado de silicona protege el lado adhesivo de la membrana.

APLICACIONES PRINCIPALES

Diseñado específicamente para la impermeabilización por debajo del nivel del suelo, **TREMPROOF 560A** es ideal para:

- Muros de concreto vertido y relleno de CMU.
- Utilízelo con encofrados de concreto con aislamiento Nudura®.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Fabricado con un grosor preestablecido y uniforme que brinda una cobertura consistente y uniforme.
- Material altamente flexible que se forma fácilmente alrededor de esquinas y contornos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	PROPIEDAD
Espesor	60 mils
Dimensiones	39" x 61' (1 x 18.6 m)
Peso	0.3 lb/ft ² (1.5 kg/m ²)
Superficie	Polietileno tejido trilaminado
Temperatura de aplicación	Grado Verano: 50 °F to 122 °F (10 °C to 50 °C) Grado Invierno: 14 °F to 104 °F (-10 °C to 40 °C)
Temperatura de servicio	49°F to 158 °F (-45 °C to 70 °C)

PROPIEDAD	MÉTODO	VALORES TÍPICOS
Resistencia a la tracción, MD/XD	ASTM D412	1624/1900 lb/in ² (11,2/13,1 MPa)
Resistencia a la tracción, MD/XD	ASTM D5147	64/88 lb/in (11,3/15,4 kN/m)
Elongación del asfalto cauchutado	ASTM D5147	>1000 %
Flexibilidad a baja temperatura	ASTM D5147	-31 °F (-35 °C)
Absorción de agua	ASTM D570	0.1 % máx.
Resistencia al pelado	ASTM D903	20 lbf/in (3500 N/m)
Permeabilidad al vapor de agua	ASTM E96	Procedimiento B <0,04 perm
Ciclo de grietas, 100 ciclos, @ -26 °F (-32 °C)	ASTM C1305	Aprobado
Resistencia a la cabeza hidrostática	ASTM D5385	374 pies (114 m)
Perforación estática	ASTM D5602	90 LB (400 N)

*Todos los valores son nominales

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Cada rollo de **TREMPROOF 560A** se sujeta de forma segura con una banda autoadhesiva.

Dimensiones del rollo: 61 pies x 39,4 pulgadas (18,6 m x 1 m).

Peso del rollo: 62 libras (28 kg).

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- Asegúrese de que la superficie esté lisa, limpia, seca, libre de suciedad y cualquier otra impureza.
- La membrana debe almacenarse en posición vertical (en posición vertical) en un lugar fresco y seco (sin contacto directo con el suelo).
- Proteja con una lona para evitar la exposición a la luz solar directa hasta que la membrana esté lista para usarse.
- Se requiere imprimador para la aplicación en paredes de concreto vertido y CMU.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.