



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

GEORGARD SEAM SEALER

Sellador de poliuretano.

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
ROOFING

WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 08.23

DESCRIPCIÓN

GEORGARD SEAM SEALER es un sellador de un solo componente, de curado por humedad de altos sólidos formulado para proporcionar una película dura, flexible para la impermeabilización de una variedad de sustratos para techos, incluyendo metal, asfalto modificado, espuma de poliuretano y concreto.

APLICACIONES PRINCIPALES

GEORGARD SEAM SEALER proporciona un área impermeable para uniones y cierres metálicos. También puede ser utilizado para sellar juntas en rejillas de ventilación, juntas angulares y flanches (perfiles metálicos) en muros; puede ser aplicado a otras salientes en una variedad de superficies de techo. Se puede utilizar con la tela **PERMAFAB** en áreas de alto movimiento.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- **GEORGARD SEAM SEALER** proporciona un sellado impermeable rápido, duradero y fácil de aplicar. Puede ser utilizado como un sellante solo o junto con sistemas de revestimiento.
- **GEORGARD SEAM SEALER** se puede utilizar a temperaturas bajas de hasta 30 °F (-1 °C).

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Peso por galón (ASTM D-1475): 10.5 lbs.
- Sólidos por volumen: 80%.
- Elongación (ASTM D-412): 220%.
- Fuerza de tensión (ASTM D-412): 270 psi.
- Tiempo de secado (ASTM D-1640): 24 horas de secado al tacto.
- Punto de Ignición (Seta Flash): 119°F.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

- Cartuchos: 10.1 onzas (300 ml).
- Paquetes: 20 onzas (600 ml).
- Cubos: 2 galones (7.6 litros).
- Cubos: 4.5 galones (17 litros).
- Tambor: 55 galones (208 litros).

No todos los colores están disponibles en todos los tamaños de los envases. Consulte con EUCOMEX para mayor información.

Aprox. 60-100 pies lineales por galón @ 1/8" de espesor en un ancho de 4" - 6".

Aprox. 30-40 pies lineales por galón cuando se usan tres capas con tela **PERMAFAB**.

Aprox. 200 elementos de fijación por galón @ 1/8" de espesor.

La superficie de aplicación establece la cobertura real necesaria.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

6 meses en su envase original sin abrir.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN:

Todas las superficies deben estar limpias y libres de suciedad, grasa, aceite, grava suelta, pintura suelta, óxido, exceso de tiza y otras materias extrañas que puedan impedir la adherencia adecuada. Esto se logra usando lavado de alta presión de al menos 2.000 psi.

Si la superficie se recubrió con anterioridad, por favor, póngase en contacto con el Departamento Técnico de EUCOMEX para recomendaciones de preparación de superficies.

APLICACIÓN:

Aplique **GEOGARD SEAM SEALER** con brocha, penetrando el material en los traslajos y alrededor de elementos de fijación para encapsular completamente.

La tela **PERMAFAB** debe ser incorporada en la reparación de las zonas de alto movimiento incluyendo las juntas angulares. **GEOGARD SEAM SEALER** puede ser utilizado como un sellante solo o junto con sistemas de recubrimiento. Deje que se seque completamente antes de aplicar recubrimiento superior. Si se deja sin recubrir por más de 72 horas, puede que necesite usar **GEOGARD SEAM SEALER** Primer para reactivar **GEOGARD SEAM SEALER** antes de aplicar un sistema de recubrimiento.

Las condiciones ambientales con temperaturas y humedad extremas pueden afectar las tasas de curado. Consulte las especificaciones de aplicación correspondientes para obtener información adicional.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- No aplique cuando la temperatura del aire o de la superficie esté por debajo de los 30°F o cuando la lluvia sea inminente.
- No aplique sobre superficies húmedas o escarchadas.
- No está diseñado para usarse sobre alquitrán, masillas o revestimientos a base de silicona, o por debajo del nivel del suelo.
- Una vez abierto, si se formado piel en la superficie de la cubeta, retírelo.
- No mezcle la piel formada sobre el recubrimiento nuevamente dentro de la cubeta.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.