



**EUCLID CHEMICAL**  
**EUCOMEX**

# SOLARGARD FLUORO-PRIME

Primario acrílico para metal.

**IMPERMEABILIZACIÓN**  
WWW.EUCOMEX.COM.MX  
REV. 06.23

## DESCRIPCIÓN

**SOLARGARD FLUORO-PRIME** es primario acrílico para metales a base de agua formulada para brindar adhesión de **SOLARGARD 6083** a sustratos metálicos revestidos con fluoropolímero/PVDF/Kynar.

## APLICACIONES PRINCIPALES

**SOLARGARD FLUORO-PRIME** es la imprimación recomendada para usar en sustratos metálicos revestidos con fluoropolímero/PVDF/Kynar antes de la aplicación de **SOLARGARD 6083**.

## CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Provee la máxima adherencia.
- Cumple con VOC.
- Prepara sustratos metálicos revestidos con fluoropolímero/PVDF/Kynar para recibir **SOLARGARD 6083**.
- Ambientalmente seguro.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	RESULTADOS TÍPICOS
Peso por galón	8.36 +/- 0.2 lbs
Sólidos por Volumen	5.5% +/- 1%
Sólidos por Peso	8.19% +/- 1%
Gravedad Específica	1.002 +/- 0.02
VOC	<50g/L

## PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

**SOLARGARD FLUORO-PRIME** está disponible en las siguientes presentaciones:

- 4 galones (15.1 L) \*Empaquetado en una cubeta de 5 galones.
- 1 galón (3.7 l).

Aplicado como una sola capa; cubrirá aproximadamente 200-250 pies cuadrados/gal. (6-8 milésimas de pulgada húmedas). La antigüedad y la composición de la superficie a recubrir pueden hacer que la cobertura varíe.

## TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

6 meses en envase cerrado.

## INSTRUCCIONES DE USO

### PREPARACIÓN:

Todas las superficies deben estar libres de suciedad, grasa, aceite, tiza, pintura suelta, óxido, mortero y otras materias extrañas que puedan impedir la adhesión adecuada. Esto se logra mejor usando un lavado a presión de al menos 2000 psi. Se utilizará un limpiador de superficies para eliminar toda la grasa o los depósitos aceitosos.

### APLICACIÓN:

**SOLARGARD FLUORO-PRIME** se puede aplicar con brocha, rodillo o rociador. Mezcle bien con un mezclador de taladro estándar durante 5-10 minutos. Una ligera apariencia de espuma es típica y no afectará la aplicación.

**SOLARGARD FLUORO-PRIME** se puede aplicar con un rociador de compresión manual de baja presión (tipo Hudson). Permita que **SOLARGARD FLUORO-PRIME** se seque por completo (mínimo una hora, dependiendo de las condiciones climáticas).

Cuando se haya aplicado **SOLARGARD FLUORO-PRIME** durante más de 72 horas antes de la aplicación de **SOLARGARD 6083**, se debe volver a aplicar **SOLARGARD FLUORO-PRIME**. Todas las superficies que hayan sido imprimadas deben estar limpias y libres de suciedad, grasa, aceite y otras materias extrañas que puedan impedir adhesión adecuada.

Consulte la especificación de la aplicación correspondiente para obtener más información.

## LIMPIEZA

Jabón y agua. Limpie rápidamente las herramientas y el equipo con agua y jabón. La imprimación curada se puede limpiar con alcoholes minerales.

## PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- Sólo para uso industrial.
- La temperatura de aplicación deberá ser superior a 50°F.
- Proteger de la congelación.
- No está diseñado para usarse en áreas con estanques.
- **SOLARGARD FLUORO-PRIME** debe recubrirse con **SOLARGARD 6083** dentro de las 72 horas.
- No está diseñado para usarse como recubrimiento de superficie final.
- No aplicar cuando la lluvia es inminente.
- Los usuarios deben leer las etiquetas de los envases y las hojas de datos de seguridad para conocer las precauciones de salud y seguridad antes de su uso.

**NOTA:** Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica [www.eucomex.com.mx](http://www.eucomex.com.mx).