



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

EUCO ESTUCO BLANCO

Mortero tipo estuco para acabados.

PROTECCIÓN DE FACHADAS
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 04.23

DESCRIPCIÓN

EUCO ESTUCO BLANCO es un producto en polvo mejorado con fibras que solo requiere mezclado con agua para su uso, elaborado a base de cemento portland blanco, arenas de granulometría controlada y aditivos de alto desempeño, especialmente diseñado para acabados lisos y/o texturizados sobre muros y techos.

APLICACIONES PRINCIPALES

EUCO ESTUCO BLANCO se puede usar como capa final sobre sustratos de:

- Concreto.
- Ladrillo.
- Tabiques.
- Paneles prefabricados.
- Blocks.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Fácil de texturizar.
- Ideal para todo tipo de vivienda.
- Contiene fibra de polipropileno para reducir la formación de micro fisuras.
- Mayor rapidez y menor esfuerzo en la aplicación.
- Excelente adhesión a diferentes sustratos.
- Fácil mezclado, solo requiere la adición de agua.
- Alta durabilidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	VALOR
Tiempo de trabajabilidad	90 min
Fraguado inicial	4 hrs
Fraguado final	7 hrs
Color	Blanco

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

EUCO ESTUCO BLANCO se ofrece en presentación de saco de 40 kg.

EUCO ESTUCO BLANCO tiene un rendimiento aproximado de 14 m² por saco de 40 kg cuando se mezcla con 10-11 L de agua según la consistencia deseada a un espesor de 2 mm.

Nota: El rendimiento de Euco Estuco Blanco puede cambiar dependiendo de la rugosidad, porosidad, y acabado sobre el sustrato aplicado.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

12 meses en su empaque original sin abrir.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Las superficies de aplicación deben estar estructuralmente sanas, limpias, libres de polvo, pintura, eflorescencias u otros contaminantes que puedan impedir una correcta adhesión al sustrato. Las grietas, huecos y agujeros en el sustrato, deben repararse antes de la aplicación de **EUCO ESTUCO BLANCO**. La superficie requerirá un perfil de superficie igual a CSP 2-4 de acuerdo con ICRI lineamiento 310.2. Para una máxima adherencia, aplique **EUCO WELD** a sustratos suaves, densos o no porosos antes de aplicar **EUCO ESTUCO BLANCO**. El sustrato NO recubierto con **EUCO WELD** debe saturarse en superficie seca (SSD). Si el sustrato ha sido tratado con **EUCO WELD** no deberá saturarse con agua.

MEZCLADO:

Un saco de 40 kg de **EUCO ESTUCO BLANCO** requerirá de 10-11 l de agua potable para producir una consistencia de llana. Mezcle **EUCO ESTUCO BLANCO** con un mezclador de mortero tipo "jiffy" a baja velocidad. Vierta el total del líquido requerido a una cubeta o recipiente y agregue lentamente el saco de **EUCO ESTUCO BLANCO** para producir una consistencia suave, trabajable y mezcle durante al menos 3 minutos. La mezcla a alta velocidad o prolongada atraparán un exceso de aire.

COLOCACIÓN:

Aplique **EUCO ESTUCO BLANCO** con suficiente presión para asegurar un buen contacto del material y una cobertura completa del sustrato. Aplique una capa uniforme de material a la superficie e inmediatamente doble con una segunda aplicación de llana. El grosor total debe ser de 3,0 mm como mínimo. Permita que **EUCO ESTUCO BLANCO** pierda humedad en la superficie y se ponga ligeramente rígido antes de flotar o texturizar. Para un acabado liso y sin imperfecciones es necesario realizar los movimientos circulares en un solo sentido (en sentido de las manecillas del reloj).

CURADO:

Se recomienda curar **EUCO ESTUCO BLANCO**, con agua durante al menos 3 días después de su fraguado final.

LIMPIEZA

Limpie las herramientas y equipo usado con agua potable, inmediatamente después de su utilización.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- No aplique **EUCO ESTUCO BLANCO** a superficies congeladas o cubiertas de escarcha.
- No aplique **EUCO ESTUCO BLANCO** cuando se esperan temperaturas inferiores a 40 ° F (4 ° C) o superiores a 95 ° F (35 ° C).
- Utilizar agua sucia para el mezclado podría ocasionar un cambio en la tonalidad de **EUCO ESTUCO BLANCO**.
- Guarde el material en lugar fresco.
- Siempre use su equipo de protección personal.
- En todos los casos, consulte la hoja de datos de seguridad antes de usar.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.