



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

EUCO TEXTURA PLUS

Agente desmoldante y modificador de textura de concreto.

MISCELÁNEOS

WWW.EUCOMEX.COM.MX

REV. 02.24

DESCRIPCIÓN

EUCO TEXTURA PLUS es un compuesto líquido empleado como desmoldante y retardante de fraguado superficial de concreto en las caras expuestas del molde, su uso facilita el proceso de desmolde y la limpieza del molde después de colocar el concreto, además proporciona una textura adecuada del concreto para la colocación de otros acabados.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Exposición del agregado.
- Grabados arquitectónicos.
- Mejora de perfil de adherencia para morteros o acabados posteriores.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Mejora la adherencia en las superficies del elemento de concreto.
- Favorece la construcción de muros con superficies rugosas.
- Genera su efecto retardante hasta 24 horas después de aplicado en la formaleta, dependiendo de la temperatura ambiente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Base: Aceites naturales.
Líquido blanco.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

EUCO TEXTURA PLUS está disponible en presentación:

- Cubeta de 19 L.
- Tambor de 200 L.

El rendimiento de **EUCO TEXTURA PLUS** está en función del método de aplicación, sin embargo, se logra un rendimiento aproximado de 200 g/m² a 250 g/m² sobre superficies metálicas.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

12 meses en el empaque original, cerrado.

INSTRUCCIONES DE USO

APLICACIÓN:

EUCO TEXTURA PLUS viene listo para usar y debe mezclarse en su envase original previo a su aplicación. Puede aplicarse sobre el molde metálico con brocha, rodillo o aspersor.

El retardo del fraguado en la superficie es de aproximadamente 24 horas dependiendo de la cantidad del producto aplicado, diseño del concreto y las condiciones ambientales. Su efecto retardante se extiende en una profundidad de hasta 6 mm para aplicaciones gruesas de material, dependiendo de la temperatura del concreto y del medio ambiente.

Inmediatamente después de desmoldar lave la superficie del concreto con agua y cepillo para retirar la pasta de cemento y dejar el agregado expuesto.

Lave el molde inmediatamente después de retirarla la pieza para quitar los residuos de pasta de cemento que puedan estar adheridos.



LIMPIEZA

Limpie las herramientas y equipo usado con agua y jabón.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- Mezclar previo a su uso hasta obtener un material homogéneo.
- El tiempo de retardo superficial puede variar en función del espesor del muro, la temperatura ambiente, diseño y tipo de cemento. Se recomienda hacer ensayos preliminares.
- En todos los casos, consulte la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar el producto.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.